

Technisches Datenblatt

Prusament Woodfill by Prusa Polymers



Identifizierung

Handelsbezeichnung	Prusament Woodfill
Farbe	Linden Light
Chemischer Name	Biobasierte Polymermischung
Verwendung	FDM/FFF 3D Druck
Durchmesser	1.75 ± 0.04 mm
Hersteller	Prusa Polymers a.s., Prag, Tschechische Republik

Empfohlene Druckeinstellungen

Düsentemperatur [°C]	195 ± 10
Heizbett-Temperatur [°C]	60 ± 10
Druckgeschwindigkeit [mm/s]	bis zu 200
Geschwindigkeit des Kühlventilators [%]	100
Bett-Typ	satiniertes Blech; glattes PEI Blech mit einem Kleber
Zusätzliche Informationen	Ein Rand ist im Allgemeinen nicht notwendig.

Typische Materialeigenschaften

	Typischer Wert	Methode
MFR [g/10 min](1)	4–5	ISO 1133
MVR [cm ³ /10 min](1)	3–4	ISO 1133
Dichte [g/cm ³]	1.16	ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme in 24 Stunden [%](2)	0.45	Prusa Polymers
Feuchtigkeitsaufnahme in 7 Tagen [%](2)	0.82	Prusa Polymers
Wärmeformbeständigkeit (0,45 MPa) [°C]	62.6	ISO 75
Wärmeformbeständigkeit (1,80 MPa) [°C]	58.2	ISO 75
Zugstreckgrenze Filament [MPa]	30 ± 1	ISO 527
Härte - Shore D	67	Prusa Polymers
Haftung zwischen Schichten [MPa]	7 ± 1	Prusa Polymers

(1) 2.16 kg; 210 °C

(2) 24 °C; Luftfeuchtigkeit 22 %


Mechanische Eigenschaften von 3D-gedruckten Prüfkörpern(3)

Eigenschaft\Druckrichtung	Horizontal	Vertikal xz	Methode
Zugstreckgrenze [MPa]	21 ± 1	23 ± 1	ISO 527-1
Zugfestigkeitsmodul [GPa]	0.9 ± 0.1	0.8 ± 0.2	ISO 527-1
Dehnung an der Dehngrenze [%]	4.3 ± 0.1	4.1 ± 0.2	ISO 527-1
Biegefestigkeit [MPa]	30 ± 1	37 ± 1	ISO 178
Biegemodul [GPa]	1.4 ± 0.1	1.9 ± 0.1	ISO 178
Durchbiegung bei Biegefestigkeit [mm]	8.4 ± 0.2	7.3 ± 0.2	ISO 178
Schlagfestigkeit Charpy [kJ/m ²](4)	17 ± 2	21 ± 2	ISO 179-1
Schlagfestigkeit Charpy gekerbt [kJ/m ²]	nicht anwendbar	nicht anwendbar	ISO 179-1

(3) Der Original Prusa i3 MK3S+ 3D-Drucker wurde für die Herstellung von Prüfkörpern verwendet. Prusa Slicer 2.7.4 wurde zur Erstellung von G-Codes mit den folgenden Einstellungen verwendet:

- Prusament Woodfill-Filament;
 - Druckeinstellungen 0,20 mm SPEED (Schichten 0,20 mm);
 - Solide Schichten Oben: 0, Unten: 0;
 - Perimeter: 2;
 - Infill 100% geradlinig;
 - Infill-Druckgeschwindigkeit 200 mm/s;
 - Düsentemperatur 195 °C alle Schichten;
 - Betttemperatur 60 °C alle Schichten;
- Andere Parameter werden auf den Standardwerten belassen.

(4) Charpy ungekerbt - Schlagrichtung in Kantenrichtung nach ISO 179-1



Haftungsausschluss:

Die in diesem Datenblatt dargestellten Ergebnisse dienen nur zu Ihrer Information und zum Vergleich. Die Werte hängen stark von den Druckeinstellungen, den Erfahrungen des Bedieners und den Umgebungsbedingungen ab. Jeder muss die Eignung und die möglichen Folgen der Verwendung der gedruckten Teile berücksichtigen. Prusa Polymers kann keine Verantwortung für Verletzungen oder Verluste übernehmen, die durch die Verwendung von Prusa Polymers-Materialien entstehen. Bevor Sie das Material von Prusa Polymers verwenden, lesen Sie bitte alle Details im verfügbaren Sicherheitsdatenblatt (SDB).